

CARACTERÍSTICAS

Jet Agregado WPI es un producto basado en cemento Pórtland blanco, usado para reparaciones para concreto en los sistemas Jet Flooring Systems.

VENTAJAS

Buena Resistencia a la compresión.
Excelente acabado
Fácil aplicación y trabajabilidad.
Excelente resistencia a la abrasión.

USOS

- Reparación de Concreto deteriorado.
- En combinación con Jet Pro Sealer y Jet Coat Sealer como mortero de reparación de concreto en sistemas Jet Flooring Systems
- Juntas de construcción verticales.

DATOS FÍSICOS

Acabado	Semi-mate
Color	Blanco
Componentes	1
Cantidad	25 Kgs
Curado	Fraguado
Peso por galón	11.9 ± 0.4 Kg
Estabilidad en almacenamiento 30°C)	12 meses almacenado en interiores (4°C –
Fraguado Inicial	50 minutos
Fraguado Final	3 Horas
Aplicación	Plancha
Dilución	Agua

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La duración de la Pintura dependerá de la Preparación de Superficie
La Superficie debe estar limpia y seca. Remover restos de grasa, aceites y otros materiales extraños que afecten la buena adhesión del producto. Todos los agentes sellantes y curantes del concreto deben ser removidos.

Normas Aplicables:

SSPC SP 10 Steel Structure Painting Council
ASTM D4258 Standard Practice for Cleaning Concrete.
ASTM D4259 Standard Practice for Abrading Concrete.
ASTM D4260 Standard Practice for Etching Concrete.
ASTM F1869 Standard Test method for Measuring Moisture Vapour Emission Rate of Concrete.
ICRI 03732 Selecting and Specifying Concrete Surface preparation for Sealers, Coatings and Polymer Overlays.

APLICACIÓN

Como Mortero Cementicio de reparación: Mezclar con agua de acuerdo a la necesidad.

Como Mortero Polimérico de reparación: Mezclar con Jet Pro Sealer ó Jet Coat Sealer en proporción de 4 a 20 kgs de Jet Agregado WPI por galón de Sealer.

LIMPIEZA

Para limpieza de herramientas de aplicación usar Agua y/o Jet Special Thinner.

IMPORTANTE: Los datos en esta hoja representan los valores típicos obtenidos por los métodos indicados. Puesto que las variables de la Aplicación son un factor importante para el funcionamiento del producto, esta información debe servir solamente como guía general. CPPQ SA no asume ninguna obligación o responsabilidad por uso de esta información. A menos que CPPQ SA convenga de otra manera por escrito, CPPQ SA NO HACE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLICITA, Y NIEGA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLICADAS INCLUYENDO GARANTÍAS DEL DISTRIBUIDOR. CPPQ SA NO TENDRA RESPONSABILIDAD POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, FORTUITO O CONSECUENTE. A menos que CPPQ SA convenga de otra manera por escrito, la única obligación de CPPQ SA por cualquier defecto en este producto bajo cualquier garantía que CPPQ SA proporcione o bajo cualquier otra teoría legal será sustituir el producto defectuoso, o retornar su precio de compra.